

ÇİMENTO AKRİLİK BAZLI BOYA

TANIM

ARY EGE, çimento ve akrilik bağlayıcı su geçirmez bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI

- Bina dış cephelerinde,
- Islak hacim tavanlarında,
- Bodrum perde duvar ve tavanlarında boya ve su yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek nitelikli beyaz portland çimentosu, silika fume, mikronize silis agrega, akrilik bağlayıcılar, polimerler ve su geçirimsizlik sağlayan katkıları ile üretilmiştir.
- Su geçirmezlik özelliğinin yanı sıra hava moleküllerinin geçebileceği küçük gözeneklerin oluşması malzemenin nefes alabilme özelliğini sağlamaktadır. Bu nedenle ARY EGE son derece iyi teneffüs edebilen bir malzemedir.
- Beton veya sıva üzerine uygulanır. Uygulandığı yüzey içerisinde suda erimeyen kristaller üreterek sıva veya betonu da geçirimsiz hale getirir.
- Karbonatlaşmaz, bikarbonat tuzları oluşturmaz. Bu nedenle ufalanma ve dökülme yaşanmaz.
- Dona dayanıklıdır.
- Karbondioksitin içeriye sızmasına engel olduğu için beton içerisindeki demirin korozyonu engellenir.
- Yüzeyde son derece sert ve dayanıklı bir tabaka oluşturur. Esnek değildir.
- Yüzeye yapışması mükemmeldir. Çekme mukavemeti 1,5 Mpa'nın üzerindedir.
- Alttaki beton veya sıva ile çok yakın Ph değerlerine sahip olduğundan tuz oluşturmaz.

UYGULAMA

- Uygulama yapılacak yüzey kir, yağ ve tozlardan arındırılmalıdır
- Yüzeyde çatlak, kırık vs bozukluklar var ise ARY REPAMOR ile onarılır.
- Yüzey su ile çok iyi bir şekilde ıslatılmalıdır.
- 25 kg toza 12 - 13 lt su karıştırılarak malzeme hazırlanır. Önce su bir kabin içine konur, daha sonra toz ilave edilir. Bir matkabın ucuna takılacak karıştırıcı ile tüm topraklar yok olana kadar

karıştırma yapılır. Karıştırılan malzeme 10 dakika bekletilir, daha sonra tekrar karıştırılarak fırça ile sürülür.

- Eğer tekstürlü bir yüzey isteniyor ise 10 lt su ile karışım hazırlanır. Rulo ile uygulama yapılır.

DEPOLAMA

Kuru ortamda saklanmalıdır. Raf ömrü 6 aydır.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbalarda satışa sunulmaktadır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ / DİKKAT

- Su püskürtülerek kür yapılır. Sıcak havalarda kür işlemine 3 - 4 saat sonra başlanır.
- Hazırlanan karışım max. 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
- Organik boyaların üzerine uygulanmaz.
- Esnek derz malzemeleri üzerine uygulanmaz.
- 6°C altında uygulama yapılması halinde ARY EGE S kullanmanız önerilir.
- Uygulama yapılmayacak yüzeyleri maskeleyiniz.
- Uygulamada kullanılacak fırça ve ruloların üzerinde malzemenin donmasına izin vermeyiniz. Kullanılmadıkları durumlarda su içinde tutunuz.